

<p align="center">Légpórusképző és képlékenyítő habarcs-adalékszer</p>	<p align="center">Air Plast</p>
<p align="center"><u>Leírás</u></p>	<p align="center"><u>Technikai adatok</u></p>
<p>Épületek tartó- és válaszfalainak építéséhez, külső és belső vakolatokhoz. Falszellőztető adalékszerként a nedvesedés megszüntetésére, régi épületek felújításánál. Hagyományos, illetve zsákos habarcsokhoz adagolva jelentősen javítja azok minőségét és bedolgozhatóságát.</p> <p>Lábazatok, pincék, aknák, emésztőgödrök speciális, mész nélküli vakolataihoz.</p> <p>Betonok bedolgozhatóságának, fagy- és olvasztósó-állóságának növeléséhez legfeljebb 0,2 cement súly százalékban adagolva.</p>	<p>Környezetbarát, nem mérgező, gyantaszappan hatóanyagú, enyhén lúgos, barna folyadék.</p> <p>Tárolható: eredeti, bontatlan csomagolásban száraz, fedett, fagytól védett helyen, a gyártás időpontjától 24 hónapig. „E” nem tűzveszélyes.</p> <p>Sűrűség: 0,998 g/cm³.</p> <p>Szárazanyag-tartalom: 3,78 tömegszázalék.</p> <p>Viszkozitás (kifolyási idő): 44 s/O 2 mm, 9,5 s/O 4 tömegszázalék (kloridmentes).</p> <p>Veszélyességi jel: R36/38: bőr- és szemirritáció.</p>
<p align="center"><u>Használati útmutató</u></p>	<p>Egy kisebb betonkeverőre számítva a következő összetevőkkel dolgozzon: egy vödör vízhez (kb. 10 l) adjon 0,5 dl adalékszert, majd az oldatot öntse a forgó keverőbe. Tegyen bele egy egység cementet és három vagy négy egység homokot, és hagyja 3-4 percig keveredni. Ha szükséges, további víz, illetve szer hozzáadásával állítsa be a megfelelő habarcsállagot. Kerülje a felesleges vízadagolást!</p>



Telefon: 06-30/ 34-99-209
Web: www.silhouse.eu
E-mail: info@silhouse.eu